

СОЖ МУЛЬТИКАТ 46 ВР

Масляная СОЖ



Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

Описание

МУЛЬТИКАТ 46 ВР – масляная СОЖ, предназначенная для применения в качестве технологической среды при прокатке труб из нержавеющей, жаропрочных сталей и титановых сплавов.

Применение

МУЛЬТИКАТ 46 ВР применяется при лезвийной обработке в условиях пластичной деформации металла (нарезание резьб в вязких, нержавеющей и жаропрочных сплавах). Обеспечивает качественное разделение контактных поверхностей рабочего инструмента и прокатываемых труб, а также отвод-тепла из очага деформации в процессе холодной прокатки труб.

Свойства

- Позволяет снизить усилия граничного трения в очаге деформации металла
- Увеличивает ресурс рабочего инструмента, предотвращая налипание металла на инструмент
- Позволяет сохранить разделительную смазывающую пленку в условиях высоких температур и давлений.

Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243 раздел 1	Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт)	ГОСТ 33	130,00 - 150,00
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220,0
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	1150 - 1190

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.